

Biscotto Stein

Før første gangs bruk

Steinen har en overside og en underside. Oversiden har den glatteste overflaten, mens undersiden kan være noe ru.

Innbrenning skjer ved å sette steinen i ovnen og steke på halv effekt i 60 minutter. La så steinen avkjøles sakte ned til romtemperatur før den får en ny stekerunde, men nå på full kraft, i 60 minutter. Etter dette er Biscotto-steinen brent og klar til bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Ikke bruk såpe og vann. Børst steinen ren med en messingbørste på varm stein. Unngå stålbørste da den er for hard mot steinen. Fint støv kan fjernes med en lett fuktig klut når steinen er kald.

Biscotto-stein er ikke en perfekt utskåret stein

På grunn av steinens skjøre natur, gir vi ingen garanti på steinene. Dette er standard bransjepraksis. Hvis ovnen din kommer med en knust eller sprukket stein, må du kontakte oss umiddelbart.

Dessverre kan vi ikke erstatte steiner som har mindre skader. Fordi disse steinene er håndlaget, lufttørket og deretter ovnstørket, resulterer det ganske ofte i ufullkommenheter og fliser langs kantene. Slike mindre skader endrer ikke ytelsen til steinen eller ovnen, og anses derfor ikke som en mangel. Dersom en kunde opplever en skade på steinen plagsom, anbefaler vi at kunden roterer steinen når det er mulig for å oppnå en jevnest mulig overflate eller at kunden går litt over med sandpapir